


技术要求:

1. 移印PANTONE Cool Gray 10 C;
2. 移印要清晰,不可有掉字,毛边等不良;
3. 需用烤箱烤30min;
4. 酒精测试:用浓度为95%的酒精,500克力来回擦拭30次,没有褪色;
5. 粘贴测试:用600 3M胶平整贴于产品移印位置,与产品成45度角方向撕扯3M胶,不能有掉油现象;
6. 耐磨测试:用橡皮擦来回磨擦产品移印200次,不能掉油

| | | | | | | | | | |
|----|----|-----|------------|------|------------|------|------|---|-----------------|
| 核准 | 审核 | 制作 | 适应机型 | 物料编号 | 日期 | 材质工艺 | 移印 | 图纸名称 | PS112-002B 下盖移印 |
| | | 利伟聪 | PS112-002B | | 2023.07.14 | | | | |
| | | | | | 版本 | | 修订内容 |  源心电子科技有限公司 Power System Electronic Technology Co., Ltd. | |
| | | | | | V0 | | | | |