

敬呈
CUSTOMER: 飞旭

承认书编号: 20190217001

承 认 书

SPECIFICATION APPROVAL SHEET

品 名 PRODUCT NAME	标签
客户料号 CUSTOMER	KSL-10288-R
(供应商)料号 (Vendor)	KSL-10288-R
单重(单位:克) Weight (Unit:g)	0.1±10%

(供应商) 确认 (Vendor) CONFIRMATION		客户确认 CUSTOMER CONFIRMATION	
审核 CHECKEDBY 周丽萍	制作 MADE BY 殷玲娟	确认 APPROVEDBY	审核 CHECKEDBY

供应商名称: 吴江市求精彩印有限公司

联系地址: 吴江市菀坪西路

联系E-mail: qjmylar@gmail.com

联系电话: 0512-63399500

吴江市求精彩印有限公司

标签出厂检验报告

2019年02月18日

客 户	飞旭电子(江苏)有限公司	料 号	KSL-10288-R
订 单 号		品 名	Label
交 货 数 量	50PCS	品 检 方 式	全 检

检 验 记 录


项 目	检 验 内 容	检 验 依 据 / 工 具	判 定	
			OK/允出	NG/批退
GP	1 材质确认	目视比对样品	OK	
外 观 检 验	2 材质确认	目视比对样品	OK	
	3 印刷内容确认 / 含条码测试	目视比对样品/图纸/读码机	OK	
	4 印刷颜色确认	目视比对样品/色票/承认书	OK	
	5 印刷清晰度	目视比对样品	OK	
	6 套印效果	目视比对样品	OK	
	7 裱胶材质/裱背偏移/裱背收缩	目视比对样品	OK	
	8 表面气泡/割伤/起皱	目视比对样品	OK	
	9 斩型毛边/深度/偏位/虚刀/实刀	目视比对样品	OK	
	10 表面污损/白点/斑点/溢胶/损伤	目视比对样品	OK	
	11 表面凸点/砂粒/凹点/折痕/皱折	目视比对样品	OK	
	12 卷装的出标方向	目视比对样品	OK	
	13 尺寸检查	量度比对/卡尺/弯角量度器	OK	

规格	长	宽	R角	C角	跳 距	分 条	直径
尺寸量测mm	12+0-0.2mm	12+0-0.2mm	R0.5*4	/	3mm	/	/
1	12.00	12.00	0.5	/	3mm	/	/
2	12.00	11.99	0.5	/	3mm	/	/
3	11.99	11.98	0.5	/	3mm	/	/
4	11.98	12.00	0.5	/	3mm	/	/
5	12.00	12.00	0.5	/	3mm	/	/

管主管： 夏春秀

检验员： 韩月

規格說明



料号: KSL-10288-R
材质: 50#PET
尺寸: 12*12(R0.5*4)
颜色: 无
重量: 0.1g
单位: mm
公差: +0-0.2mm

溧阳金利宝胶粘制品有限公司

KINGLABEL ADHESIVE PRODUCTS CO.,LTD (LIYANG)

SPECIFICATION

编号: B-013-007

品名 ARTICLE NAME	50 番白色特 多龙标纸自 动贴标用	代 号 CODE	HTLW50	英文名 称 ENGLISH NAME	50μ POLYESTER WHITE FOR AUTO-STICKER
产品结构 PRODUCTION CONSTRUCTION				 SURFACE MATERIAL  SYNTHETIC RESIN  LINER	
面 材 SURFACE MATERIAL	T174		底 纸 LINER		SP-FCRPW80
材料名称 ARTICLE NAME	聚酯膜 POLYESTER FILM		材料名称 ARTICLE NAME		格拉辛离型纸 GLASSINE RELEASE PAPER
厚度 (mm) THICKNESS	0.050±0.005		厚度 (mm) THICKNESS		0.066±0.008
基重(g/m ²) BASIC WEIGHT	70±5		基重(g/m ²) BASIC WEIGHT		80±5
颜色 COLOR	白色 WHITE		颜色 COLOR		白色 WHITE
平滑度 SMOOTHNESS	GOOD		平滑度 SMOOTHNESS		GOOD
印刷性 PRINT ABILITY	GOOD		斩性 DIE CUTTING		GOOD
粘 胶 PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE			F06		
胶系 ADHESIVE	压克力系 ACRYLIC		剥离力(gf/inch) RELEASE FORCE		10±6
上胶厚度 (mm) THICKNESS	0.026±0.003		保持力 (hr/kg × inch) HOLDING POWER		8 ↑
上胶量 (g/m ²) DRY COATING WEIGHT	26±3		耐候性 WEATHER RESISTANCE		GOOD
加热减量(WT%) SOVLANT RETENTION	1.0 ↓		适用温度(°C) TEMPERATURE RANGE		5~125
初期力(NO/BALL) INITIAL TACK	4~10		耐溶剂 SOLVENT RESISTANCE		GOOD
粘着力(kgf/inch) 180° PEEL ADHESIVE	0.6~1.8				
备注: REMARK:	以上诸项技术资料乃本公司采用公认可靠之检验方法,经多次检验所得平均数据,但为确保正确选择与使用本公司之产品,请您基于欲使用之对象,先行对使用目的与条件作详细了解与试用,或通知本公司,以便为您更进一步说明与服务。 THE TECHNIAL DATA ARE BASED ON THE RELIABLE EXPERIMENT CARRIED BY THE COMPANY.WHICH HOWEVER ARE NOT TO GAURANTEE THOSE PROPERTIES AND CHARACTERISTICS COMPLETELY AS SPECIFIED THEREIN,KINDLY STUDY YOUR PURPOSE AND CONDITION TO USE THIS PRODUCT PREVIOUSLY IN DETAIL UPON YOUR OWN RESPONSIBILITY.				
版本号	第 1 版	修订日期	8/5/2010	修订次数	第 0 次

溧阳金利宝胶粘制品有限公司

物质安全资料表(MSDS)

一、物品与厂商资料

物品名称: 50番白色特多龙标纸自动贴标用

物品编号: HTLW50

制造厂商或供应商名称、地址: 溧阳金利宝胶粘制品有限公司 江苏省溧阳市天目湖工业园滨河路

紧急联络电话/传真电话: Tel: 0519-87962965 FAX: 0519-87962960

二、成分辨识资料

中文名称Article Name: 50番白色特多龙标纸自动贴标用

英文名称English Name: 50 μ POLYESTER WHITE FOR AUTO-STICKER

产品组成		产品组成之成分	化学名称	CAS NO.	含量百分比 (%)
面材	T174	聚酯	聚对苯二甲酸乙二醇酯	25038-59-9	32-36%
		填料	BaSO ₄	13462-86-7	4-8%
粘胶	F06	丙烯酸共聚物	丙烯酸丁酯	141-32-2	0.5-3.5%
			丙烯酸-二乙基己酯	105-16-8	6-12%
			醋酸乙烯酯	108-05-4	1-5%
			丙烯酸	79-10-7	0.1-0.5%
离型底纸	SP-FCRPW80	离型剂	乙烯基甲基硅氧烷	68083-18-1	0.2-1.0%
		格拉辛	--	--	42-48%

三、危害辨识资料

最重要危害效应	健康危害效应: 无
	环境影响: 无
	物理性及化学性危害: 无
	特殊危害: 无

物品危害分类: 无

四、急救措施:

不同暴露途径之急救方法:

- 吸入:
- 皮肤接触:
- 眼睛接触:
- 食入:

最重要症状及危害效应: 无

五、灭火措施

适用灭火剂: CO₂灭火器 干粉灭火器

灭火时可能遭遇之特殊危害: 无

特殊灭火程序: 无

消防人员之特殊防护装备: 无需特殊防护装备

六、泄漏处理方法:

个人注意事项:

环境注意事项:

清理方法:

七、安全处置与储存方法

处置: 无需特殊处理装备

储存：需储存在阴凉干燥通风室内，保存期12个月

八、暴露预防措施：

个人防护设备：

- 呼吸防护： 无须
- 手部防护： 无须
- 眼睛防护： 无须
- 皮肤及身体防护：无须

卫生措施：空气保持流通

九、安定性

安定性：化学及物理性均稳定

特殊状态下可能之危害反应：可燃

应注意之状况：与火源隔离，防潮、防湿

十、废弃处置方法

废弃处置方法：在环境许可下焚火或掩埋

十一、物理及化学性质

物质状态：	固态	形状：卷装
颜色：	白色	气味：无
PH值：	7左右	爆炸界限：无
密度：	1.00-1.10	蒸汽密度(空气=1)
		水中溶解度：不溶

十二、毒性资料

急毒性： 无

吸入： 无

皮肤接触： 无

眼睛接触： 无

食入： 无

局部效应：无

致敏感性：无

慢毒性或长期毒性：无

特殊效应：无

十三、生态资料

可能之环境影响/环境流布：无

十四、运送资料

国际运送规定： 无

联合国编号： 无

国内运送规定： 无

特殊运送方法及注意事项： 无

十五、法规资料

适用法规：一般性

十六、其他资料

参考文献： 目前未有



制表者单位	名称：溧阳金利宝胶粘制品有限公司				
	地址/电话：江苏省溧阳市天目湖工业园滨河路（0519-87962965）				
制表人	研发部：耿卓		审核（签章）：刘锡财		
制表日期	2010年11月25日	修订日期	--	修订次数	0